MAPEI

Ultracoat Toning Base

Dvousložkový základní tónovací nátěr ve vodní disperzi s vysoce izolačními vlastnostmi, velmi nízkou emisí organických těkavých látek (VOC) a bez obsahu NMP na dřevěné podlahy pro systém dokončovacích nátěrů ve vodní disperzi Ultracoat

OBLASTI POUŽITÍ

Příprava tradičních a předbroušených dřevěných podlah a stávajících opravovaných podlah před aplikací dokončovacích nátěrů ve vodní disperzi.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Ultracoat Toning Base je dvousložkový základní tónovací nátěr ve vodní disperzi, charakteristický vysokou izolační a krycí schopností, snadným broušením a jednoduchou aplikací. Snižuje optický problém s překrýváním jednotlivých nátěrů.
Ultracoat Toning Base byl vyvinutý ke zvýraznění přírodní barvy dřeva podobně jako tradiční základní nátěry v rozpouštědlech, aniž by způsobil nevzhledné změny barvy dřeva bohatého na tanin a další extrakty (jako je dub, teak, atd.). Jeho složení na bázi pryskyřic nejnovější generace dává dřevu odstín, který je téměř identický jako při použití běžných výrobků v rozpouštědlech. Proto je tento výrobek zvláště vhodný na problematičtější typy dřeva a předchází jejich ztmavnutí nebo zčervenání.
Díky vysokému obsahu sušiny je možné v závislosti na oblasti použití podlahy uplatnit **Ultracoat Toning Base** v kombinaci s jednosložkovým nebo dvousložkovým lakem řady **Ultracoat**.
Ultracoat Toning Base neobsahuje rozpouštědla ani NMP (N-methylpyrrolidon) a má velmi nízký obsah organických těkavých látek (VOC).

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte **Ultracoat Toning Base** při teplotě nižší než +10°C.
- Nepoužívejte na povrchy v exteriéru.
- Před použitím výrobek aklimatizujte na teplotu prostředí, ve kterém se bude aplikovat.
- Při přípravě a zpracování používejte pouze čisté nádoby a nářadí.
- Podmínky prostředí a zbytková vlhkost dřeva musí při pokládce odpovídat platným normám a předpisům.
- Nevracejte nespotřebované zbytky výrobku zpět do původní nádoby.
- Při vysokých teplotách doporučujeme zředit výrobek 10% vody nebo **Ultracoat**u **EL**.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

Dřevěnou podlahu přebruste středně nebo hrubozrnným smirkovým papírem a odsajte všechen prach. Trhliny a nerovnosti na povrchu vyplňte **Ultracoat**em **Aqua Plus** nebo **Ultracoat**em **Binder** podle pokynů v příslušném materiálovém listu. Po přebroušení odstraňte všechen prach.
Štětcem nebo válečkem (**Ultracoat Roller Plus**) naneste vrstvu **Ultracoat**u **Toning Base**. Nejméně po 2 hodinách a maximálně v průběhu 5 hodin naneste druhou vrstvu **Ultracoat**u **Toning Base** nebo laku ve vodní disperzi řady **Ultracoat** nebo počkejte 16/24 hodin a povrch přebruste kotoučem **Ultracoat SR 180/220**, odstraňte všechen prach a štětcem nebo válečkem (**Ultracoat Roller Finish**) naneste vrstvu laku ve vodní disperzi řady **Ultracoat**. Pokud je technologická přestávka před aplikací laku příliš dlouhá, doporučujeme povrch přebrousit kotoučem **Ultracoat SR 220**.
Při aplikaci laků se řiďte instrukcemi uvedenými v příslušných materiálových listech.

Příprava výrobku

Obě složky důkladně smíchejte, až vznikne homogenní směs. Výrobek lze ředit 10% čisté vody nebo

Ultracoat Toning Base

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

VLASTNOSTI VÝROBKU		
	složka A	**složka B**
Konzistence:	tekutina	tekutina
Barva:	mléčná	transparentní
Hustota (g/cm³):	1,030	1,075
ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +23°C a 50% rel. vlhkosti)		
Zpracovatelnost směsi:	2 hodiny	
Mísicí poměr:	složka A : složka B = 5 : 1 (objemových)	
Maximální povolený poměr ředění (Směrnice 2004/42/CEE):	10% čisté vody nebo **Ultracoat**u **EL**	
Brousitelnost:	po 16/24 hodinách	
Přetíratelnost (bez broušení):	po 2 hodinách, nejpozději v průběhu 5 hodin	

Ultracoatu **EL** (Směrnice 2004/42/CEE). Po smíchání nechte výrobek 10 minut odstát. Směs připravená výše uvedeným způsobem se musí zpracovat v průběhu 2 hodin po namíchání.

Aplikace výrobku
Ultracoat Toning Base nanášejte štětcem nebo válečkem (**Ultracoat Roller Plus**). V případě potřeby při nanášení nástřikem zřeďte výrobek 10% vody.

Čištění
Nářadí a zbytky **Ultracoat**u **Toning Base** lze očistit vodou, dokud je výrobek ještě čerstvý. Po vytvrzení ho lze odstranit pouze mechanicky.

SPOTŘEBA
80-100 g/m² a 1 vrstvu.

BALENÍ
Souprava 6 l (A+B).

SKLADOVÁNÍ
12 měsíců v původním obalu a suchém prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ
Ultracoat Toning Base složka A není z hlediska platných předpisů týkajících se zatřídění směsí považován za nebezpečný. **Ultracoat Toning Base** složka B je nebezpečný při vdechování a je dráždivý pro dýchací ústrojí, může způsobit senzitizaci při styku s kůží. Doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle a dodržovat obvyklá opatření pro manipulaci s chemickými látkami. Doporučujeme také pracovat v dobře větraných prostorách. V případě nedostatečného větrání používejte obličejovou masku s filtrem. Při zasažení očí nebo kůže ihned umyjte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
Další a ucelené informace o bezpečném použití tohoto výrobku najdete v nejnovější verzi Bezpečnostního listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

UPOZORNĚNÍ
Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

Náš závazek životnímu prostředí
Výrobky MAPEI pomáhají projektantům a stavitelům v realizaci inovativních projektů certifikovaných LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) ve shodě s U.S. Green Building Council

GREEN INNOVATION

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na webových stránkách www.mapei.cz, www.mapei.it a www.mapei.com

MAPEI®
SVĚTOVÝ PARTNER STAVITELŮ

(CZ) A.G. BETA

Jakákoliv reprodukce textu, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona.

4621-12-2013